



QUARZSANDE GMBH

Quarzsande | Kies | Granit

Qualität bis ins kleinste Sandkorn

KABELSAND

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement entsprechend der ISO 9001 und der Europäischen EMAS - VO wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

ISO Zertifikat Nr.: 896/0

EMAS Register Nr.: A – 000253 und A – 000254

Kabelbettungssand ist thermisch optimiert und weist eine thermische Leitfähigkeit im ausgetrockneten Zustand von $> 1\text{W/mK}$ auf.

Lieferform: lose, Big Bag, PE Säcke a 25 kg

Hauptanwendungsbereiche

-
-
-

Physikalische Daten:

Feuchtigkeit	4%
Kornform	Rundkorn
Kornoberfläche	Frei von Krusten
Kornrohichte	2,64 g/ml
Schüttdichte	1,5 g/ml
Kalkgehalt	< 1 %
Kornanteil <0,063mm	4 Gew. %

Kornverteilung (gemittelt):



Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

QUARZSANDE GmbH – A 4070 Eferding – Unterrudling 18

Tel.: 07272/5777* - Fax.: 07272/4073 – office@quarzsande.at - www.quarzsande.at